

بررسی میزان حساسیت چوب‌های به‌کاررفته در بناهای تاریخی یزد و نسبت آنها با تغذیه موربانه زیرزمینی

سپیده پورمحمدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، کارشناس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد
sepideh.pourmohamadi@yahoo.com

مرضیه صفار

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، کارشناس پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد
marziye.saffar@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۵ / ۱ / ۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۵ / ۶ / ۳۰

چکیده

چوب و نی در زمره اولین مصالح در ساختمان‌سازی بوده است. استفاده از این مصالح از دیرباز به جهت سهولت دسترسی، سبکی، مقاومت فشاری، کششی و برشی، اتصالات ساده، نصب سریع و غیره رواج داشته است. ویژگی‌های فوق باعث شده است که چوب در میان مصالحی که جهت ساختمان‌سازی به کار می‌روند دارای ارزش ویژه‌ای باشد. خصوصاً کاربرد آن در سقف بنا حایز اهمیت است. آنچه که استفاده از چوب را در بسیاری موارد در فلات ایران محدود کرده است، کمبود و نیز آسیب‌پذیری آن در برابر آفات و بیماری‌هاست. در قسمت مرکزی ایران به علت اقلیم حاکم بر آن، موربانه‌ها مهم‌ترین آفت بناهای خشتی و سازه‌های چوبی هستند. بدین منظور آزمایشی میدانی برای بررسی ترجیح غذایی موربانه‌ها (با توجه به گونه‌های چوب مورد استفاده در بناهای تاریخی) طراحی و در حسینیة چهارمنار به اجرا درآمد. در این بررسی چهار گونه چوب (گردو، چنار، کاج، زبان گنجشک) را که بیشتر در بناهای تاریخی به کار گرفته شده اند آزمایش کردیم. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی (۴ تیمار در ۸ تکرار) در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع انجام شد و مقایسه میانگین‌ها، نشان داد که گردو و چنار در یک گروه، زبان گنجشک در گروه دوم و کاج - که هیچ مورد تغذیه قرار نگرفته - در گروه سوم قرار دارند. همچنین آمارهایی از تعداد ایستگاه‌هایی که در آنها تغذیه صورت گرفته در هر بازدید مشخص شده است.

واژه‌های کلیدی:

چوب، آفات آسیب‌رسان، بناهای تاریخی یزد، ترجیح غذایی موربانه.

مقدمه‌ای بر کاربرد چوب در بناهای تاریخی

در معماری بومی منطقه یزد به علت فراوانی خاک، ساخت‌مایه اصلی برای ساخت بناها، خشت و آجر بوده است و ایجاد ساختمان‌هایی با پوشش‌های قوسی و گنبدی شکل به صورت یک یا دوپوسته به منظور مقابله با گرما و تابش آفتاب بسیار رایج و متداول بوده است (قبادیان، ۱۳۸۹: ۱۴۱).

با این حال به علت آنکه خشت و آجر از مقاومت کششی مناسب در برابر نیروهای وارده همچون زلزله برخوردار نیستند. از چوب به عنوان عنصر مکمل سازه‌ای در ساختار معماری بهره می‌برده اند. چوب به سبب اینکه دارای قابلیت‌های زیادی مانند شکل‌پذیری مناسب، مقاومت کششی و فناوری بالا است و عایق حرارتی بسیار خوبی است در مناطق گرم و کویری به همراه خشت و آجر در ساختار اصلی بنا استفاده می‌شده است. بر پایه نتیجه آزمایش‌های تعیین مقاومت کششی و خمشی، خشت‌های مسلح به الیاف طبیعی و چوب در مقایسه با خشت‌های غیر مسلح شکل‌پذیری بهتری دارند و می‌توان گفت استفاده از این مواد سبب افزایش مقاومت جانبی در برابر زلزله می‌شود (Riahi & et al., 2013: 3).

چوب از قدیم‌ترین مصالحی است که انسان از آن برای ساخت مسکن اولیه استفاده کرده است. سابقه مصرف آن در خانه‌سازی را همزمان با سنگ یا حتی قبل از آن می‌توان انگاشت. تنه و شاخ و برگ درختان به علت فراوانی و خاصیت انعطاف‌پذیری با کمک گل و خاک، ساختمان‌های ساده‌ای را پدید می‌آوردند که سرپناه مناسبی برای جلوگیری از آسیب‌های محیط پیرامون بود. به همین دلیل بناهای چوبی را مربوط به عصر نوسنگی می‌دانند؛ یعنی از همان دوره‌ای که انسان غارها را ترک کرد و به خانه‌سازی روی آورد. در مناطق گرم و خشک از چوب برای ساخت در و پنجره و گاهی ستون ایوان‌ها و تیر افقی در داخل سقف استفاده می‌شود. در این مناطق اغلب بادگیرها دارای چوب‌بست‌هایی هستند که دو طرف دهانه بادگیر را به هم متصل می‌کند و انتهای این چوب‌بست‌ها از بدنه بادگیر بیرون است. این چوب‌بست‌ها جهت افزایش استحکام و مقاومت بادگیر در

مقابل فشار باد تعبیه شده است و به صورت کششی کار می‌کند و نمی‌گذارند که پره‌های داخلی و بدنه بادگیر از یکدیگر جدا شوند (قبادیان، ۱۳۸۴: ۱۷).

از موارد استفاده از چوب، ساخت مصنوعات چوبی جهت ناماسازی و تزئین را می‌توان نام برد. همچنین چوب به عنوان مصالح کمکی در معماری داخلی، پوشش‌های چوبی، درها و پنجره‌های چوبی، تیغه‌های جداکننده چوبی، و کارهای چوبی تزئینی کاربرد دارد.

چوب به سادگی در دسترس است و سبک و قابل حمل است. مقاومت کششی و فشاری چوب (در جهت الیاف آن) بسیار خوب است و عایق حرارتی بسیار مناسبی است. لذا در آب‌وهوای ایران که بسیاری از نقاط آن آفتاب داغ و سرمای شدیدی حاکم است و در مناطق کویری استفاده از آن کاملاً منطقی است.

آسیب‌پذیری در مقابل آتش‌سوزی، مقاومت اندک در مقابل نیروهای خمشی، امکان ترک‌خوردگی و پوسیدگی در طی زمان و همچنین آسیب‌پذیری در مقابل حشرات^۱ (موریانه‌ها^۲ و سوسک‌های چوب‌خوار^۳) قارچ‌ها^۴ و باکتری‌ها^۵ از معایب مهم چوب به شمار می‌رود.

مختصری از کاربرد چوب در بناهای یزد

به طور کلی چوب در بناهای یزد با دو عملکرد استفاده می‌شده است. اول به‌عنوان یک عنصر سازه‌ای اصلی یا مکمل در ستون‌ها و پوشش‌ها و دوم به‌عنوان عناصر تزئینی در پنجره‌ها و درب‌ها. در مناطق کوهپایه‌ای یزد که آب و هوای معتدل‌تری دارد و چوب نیز بیشتر در دسترس است، تیر و ستون‌های چوبی وظیفه اصلی باربری سازه‌ای ساختمان را بر عهده دارند. ولی در مناطق دیگر چوب جهت تقسیم یکسان نیروها، ایجاد تعادل و پایداری در مقاومت سازه به کار می‌رود.

نتیجه بررسی‌های میدانی انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که چوب در بیشتر بناهای قرن ۱۱ تا ۱۴ میلادی یزد در دل ساختارها و سازه‌ها استفاده شده و در نمونه‌های نادری می‌توان استفاده از چوب را در نمای بیرونی

ساختمان مشاهده کرد. در گنبدهای دو پوسته به منظور مقاومت گنبد در برابر نیروهای دینامیکی چون زلزله، اغلب از تقویت‌کننده‌های آجری یا چوبی در فضای خالی بین دو پوسته گنبد استفاده شده است که وظیفه پایداری سازه را بر عهده دارند (Riahi & et al., 2013: 3).

در گنبد مسجد جامع یزد، مسجد امیر چخماق، بقعه سیدرکن‌الدین و ستی فاطمه جهت اتصال و پایداری سازه دو پوسته گنبد از تیرهای چوبی استفاده شده است. این تیرها اغلب دارای مقطع طبیعی (به صورت دایره) هستند. در برخی از بناها نیز در پای طاق‌ها و یا در ناحیه انتقال نیرو از گنبد به پایه‌ها از تیرهای چوبی با مقاطع چهارگوش استفاده شده است.

یکی از قدیم‌ترین موارد استفاده چوب در بناهای یزد، در مجموعه شهدای فهرج مربوط به قرون اولیه اسلامی قابل مشاهده است. در این بنای مذهبی از چوب در ناحیه اتصال گنبد به پایه‌ها (گوشه‌سازی) استفاده شده که اکنون تنها آثار تخریب و جای خالی آن دیده می‌شود (پیرنیا، ۱۳۷۰: ۱۹). در مسجد جامع یزد که می‌توان آن را به عنوان یکی از با اهمیت‌ترین بناهای قرن ۱۱ تا ۱۴ میلادی برشمرد، چوب در فضاهای مختلفی به عنوان عنصر مکمل سازه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. اول در فضای دو پوسته گنبد و ناحیه انتقال نیروها از گنبد به پایه‌های اصلی و دوم در نقطه شروع طاق‌های موجود در اطراف ایوان و سوم در سردر ورودی و مناره‌ها (جدول ۱).

مناره‌های بلند سردر در دوره‌های بعدی به ساختار اصلی اضافه شده است و معمار آن برای ایجاد تعادل سازه‌ای و تبدیل بار متمرکز (نقطه‌ای) مناره‌ها به بار گسترده و انتقال یکنواخت آن به سطوح پایین‌تر از الوارهای قطور چوبی بهره برده است. البته در سال‌های گذشته به دلیل از بین رفتن بافت متراکم چوب در اثر عوامل بیولوژیکی نظیر موربانه و سوسک چوب‌خوار، این چوب‌ها با کابل و تیرهای خرپایی فلزی تقویت شده اند (Riahi and et al., 2013: 3).

آفات آسیبرسان به چوب

انواع متعددی از حشرات به چوب درختان زنده، گرده‌بینه‌ها، الوار و فراورده‌های چوبی حمله می‌کنند. حشراتی که به الوار و فراورده‌های چوبی حمله می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. چرا که با حفاظت مناسب می‌توان از بخش زیادی از آسیب‌های وارده جلوگیری کرد (تقی‌یاری، ۱۳۸۱). واقعیت فوق از دیدگاه اقتصادی به جهت هزینه‌های مربوط به جایگزینی قطعات چوبی آسیب‌دیده اهمیت می‌یابد.

برخی حشرات از چوب به عنوان منبع غذایی استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر اساساً از چوب به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند. به طور کلی مهم‌ترین حشرات آسیبرسان به چوب را می‌توان در گروه‌های زیر جای داد. موربانه‌های زیرزمینی^۱، سوسک چوب‌خوار^۲، مورچه نجار^۳، زنبور نجار^۴ و شپشک چوب^۵. عوامل بیولوژیک آسیبرسان در نقاط مختلف و برحسب موقعیت‌های جغرافیایی و تحت اثر مواد و مصالح گوناگون نموده‌های مختلفی از خود بروز داده اند. با توجه به اقلیم گرم و خشک اکثر مناطق ایران، عمده مصالح ساخت آثار تاریخی، خشت و گل است و برای مسلح کردن آن ناگزیر از استفاده از کاه و چوب بوده اند که این مواد سلولزی غذای مناسبی برای موربانه‌ها است و این چنین است که بناهای تاریخی مأمنی می‌شود برای موربانه در طول تاریخ (پورمحمدی و حسینی، ۱۳۸۶).

موربانه‌ها، تهدیدکنندگان چوب‌های ساختمانی

موربانه‌ها مهم‌ترین آفت ساختمانی در سراسر جهان شناخته می‌شوند. سالانه حدود ۱۹۲۰ میلیون دلار برای کنترل موربانه در ۲۰ کشور هزینه می‌شود. در استرالیا، ۲۰۰ میلیون دلار برای جبران خسارت آسیب موربانه هزینه می‌کنند. هزینه کنترل موربانه در آمریکا ۱/۱ میلیارد دلار در هر سال است. موربانه‌های زیرزمینی به تنهایی سالانه ۱۰۰ میلیون دلار در هاوایی به ساختمانها آسیب می‌رسانند. موربانه‌ها ممکن است به چوب‌آلات هر کجای ساختمان حمله کنند؛ از کف اتاق گرفته تا بالاترین نقطه در سقف. کارگران اکثر گونه‌های زیرزمینی از خاک وارد می‌شوند. این گونه‌ها یا مستقیماً به داخل چوب نفوذ می‌کنند یا از طریق شکاف‌های موجود در کفیوش سیمانی و یا با ساخت

جدول ۱. کاربرد و خصوصیات انواع چوب در بناهای تاریخی یزد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد	استدلال معمار برای کاربرد	موارد استفاده در بناهای تاریخی	نوع چوب
مجموعه امیر چخماق	موجود بودن الوارهایی به طول ۸ تا ۱۰ متر تلخ بودن چوب برای موریانه (مقاومت در برابر تغذیه موریانه)	پاکار در دهانه تالارهای عریض	کاج <i>Pinuseldarica</i>
گنبد مسجد جامع یزد هشتی باغ دولت‌آباد	موجود بودن الوارهایی به طول ۸ تا ۱۰ متر تلخ بودن چوب برای موریانه (مقاومت در برابر تغذیه موریانه)	کلاف گنبد و داخل ستون‌ها	
منارهای مسجد جامع یزد منارهای مسجد جامع ابرکوه	استحکام چوب مقاومت در برابر تغذیه موریانه	نگهداری پی داخل منارها	زبان گنجشک (شورونه) <i>Fraxinus excelsior</i>
خانه‌های تاریخی یزد	استحکام چوب مقاومت در برابر تغذیه موریانه	داخل بادگیرها	
در بسیاری از بناها	استحکام چوب مقاومت در برابر تغذیه موریانه	نعل درگاه‌ها	
در بسیاری از کوچه‌های بافت تاریخی شهر یزد	استحکام چوب مقاومت در برابر تغذیه موریانه	بین دو دیوار برای جلوگیری از رانش	
درهای هشتی مسجد ملا اسماعیل درهای داخلی مسجد جامع یزد	زیبایی رنگ و طرح خطوط سطحی استحکام چوب	در و پنجره	چنار <i>Platanusorientalis</i>
در ورودی مسجد ملا اسماعیل درهای ورودی مسجد جامع یزد (به جز در ورودی اصلی)	موجود بودن الوارهایی به طول ۱۰ تا ۱۱ متر	درهای بزرگ	
در برخی از کوچه‌های بافت تاریخی یزد	استحکام چوب	بین دو دیوار برای جلوگیری از رانش	
ارسی خانه افشاری	رنگ و طرح زیبای چوب	در و پنجره	گردو <i>Juglanregia</i>
صندوقچه و قاب آینه	رنگ و طرح زیبای چوب	وسایل تزئینی و دکوری	
در بسیاری از بناها	استحکام چوب طول الوارها حداکثر ۱ تا ۵/۱ متر	نعل درگاه‌های کوچک	توت <i>Murus alba</i>

(Peters et al, 1998). خسارت موریانه به ساختمان آن چنان زیاد است که در داخل محدوده جغرافیایی وسیعی پس از پراکنده شدن موریانه، هر الوار بدون نگهدارنده که در ساختمان یا وسایل چوبی به کار رفته باشد، تخریب می‌شود. مگر اینکه برای موریانه‌ها بدمزه یا به طور طبیعی مقاوم باشد. به علاوه از آنجایی که بیشتر ساختمان‌ها پناهگاه انسان و متعلقات اوست، کافی نیست که تمام ساختمان از موادی ساخته شده باشد که مورد حمله موریانه‌ها قرار نگیرد، بلکه اگر قرار است بنایی به عنوان ساختمان ضد موریانه شناخته

گالری‌های تغذیه‌ای^{۱۱} بر روی پایه‌ها و دیوارهای بتونی یا آجری پیشروی می‌کنند.

اهمیت اقتصادی توجه به موریانه‌ها

در طبیعت موریانه‌ها مفید و سودمند در نظر گرفته می‌شوند زیرا آن‌ها مواد گیاهی مرده و خشک‌شده را خرد می‌کنند و به پوسیدگی مواد آلی و بازگشت مواد آلی به خاک کمک می‌کنند. زمانی که موریانه‌ها از مصالح ساختمانی و ساختارهای چوبی آن‌ها تغذیه می‌کنند، تبدیل به آفت می‌شوند

شود باید محتویات خود را نیز از حمله موربانه حفظ کند. کافی نیست که وسایل چوبی با زمین در تماس باشند تا آلوده شوند، زیرا موربانه‌های زیرزمینی راهروهای سرپوشیده^{۱۲} خود را از خاک به درون آجر و حفره‌های داخلی دیوار باز می‌کنند و گاهی تا نقاط دورتر یعنی به تیرهای شیروانی یا چوب‌های سقف نیز رسوخ می‌کنند. از طرف دیگر موربانه‌های چوب خشک^{۱۳} مستقیماً به شیروانی‌ها پرواز می‌کنند و در الوارهای دور از زمین شروع به ایجاد کلنی^{۱۴} می‌کنند (Harris, 1984). این موربانه‌ها در قطعاتی از چوب نرم که به‌طور مجزا در دیواره‌های بتونی کار گذارده شده اند تا وسایل الکتریکی را نگهدارند نیز دیده شده اند. فقط معدودی از جاهاست که دور از دسترس موربانه‌ها قرار دارد.

خسارتی که موربانه‌ها به ساختمان‌ها و ساختارهای چوبی آن‌ها وارد می‌کنند، چشمگیر است و سالانه بیش از سه بلیون دلار برآورد می‌شود. هر چند که برآوردها با توجه به منطقه فرق می‌کند (Lewis, 1998) به عنوان مثال میزان سالانه خسارت موربانه به ساختمان‌ها در استرالیا در حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. و ارزش ترکیبات شیمیایی که برای کنترل موربانه در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند ممکن است بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال باشد (Peters et al, 1998). خسارت موربانه در آمریکا تقریباً

نیم میلیارد دلار در سال است. هر چند برای به‌دست آوردن رقم دقیق خسارت موربانه، دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ دیگر حاضر به تفکیک هزینه‌های کلی مصرف‌شده برای تعمیر ساختمان‌ها نیستند. در سال ۱۹۵۵، ایستگاه تحقیق ساختمان واقع در آفریقای جنوبی، هزینه تعمیر خرابی‌های ناشی از حمله موربانه را در ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی در چهار ناحیه انگلیسی آفریقای غربی را بررسی کرد. در این بررسی هزینه سالانه تعمیر خرابی‌های موربانه در ساختمان‌های دولتی در ایالات مالایا بیش از ۷۵ هزار لیره برآورد شد (Harris, 1984). برای کشورهای گرمسیری که حمله موربانه در آن‌ها شدیدتر است نیز چنین تخمین‌هایی وجود دارد. موربانه‌ها در خارج از مناطق گرمسیری حریص نیستند. در مورد میزان خسارت واردشده به ساختمان‌ها توسط موربانه‌ها در ایران تاکنون برآوردی صورت نگرفته است. ولی با توجه به اینکه در اکثر مناطق ایران موربانه‌ها زندگی می‌کنند و قسمت زیادی از سرزمین ایران آب‌وهوای گرم و خشک دارد و در این قسمت‌ها موربانه‌های گرمسیری زندگی می‌کنند، میزان خسارت واردشده به ساختمان‌ها می‌تواند زیاد باشد. حال اگر به این موضوع نیز توجه شود که در بسیاری از نقاط ایران بناهای تاریخی بسیار باارزشی وجود دارد که مصالح آن‌ها خشت و گل است و ساختارهای

جدول ۲. مناطق انتشار و میزان اهمیت موربانه‌هایی که در ایران به ساختمان‌ها صدمه وارد می‌کنند (مأخذ: گیورفر، ۱۳۷۷).

خانواده	گونه	انتشار	درجه اهمیت
Hodotermitidae	<i>Anacanthotermes</i>	اکثر مناطق ایران	***
	<i>vagans</i>		
Termitidae	<i>Microcerotermes</i>	اکثر مناطق به‌ویژه استان‌های مرکزی	***
	<i>gabrielis</i>		
Termitidae	<i>Microcerotermes</i>	مناطق جنوبی، طبس، زابل	***
	<i>diversus</i>		
Termitidae	<i>Microcerotermes</i>	استان‌های بوشهر و هرمزگان	*
	<i>buettikeri</i>		
Termitidae	<i>Amitermesvilis</i>	اکثر مناطق ایران	*

چوبی زیادی در آن‌ها به کار رفته است و حمله موربانه به آن‌ها باعث خسارات فراوانی می‌گردد که تعمیر برخی از آن‌ها چندین هزار دلار هزینه می‌برد. درمی‌یابیم که میزان خسارت وارد شده توسط موربانه‌ها در ایران تا چه اندازه زیاد است. در جدول زیر مناطق انتشار و میزان اهمیت موربانه‌هایی که در ایران به ساختمان‌ها صدمه وارد می‌کنند، نشان داده شده است (جدول ۲).

ترجیح غذایی موربانه‌ها

همه‌ساله حجم زیادی از چوب‌های تیمار نشده که با خاک در تماس باشند، دچار انواع پوسیدگی^{۱۵}، کپک‌زدگی توسط قارچ و آسیب‌های متعدد توسط حشرات می‌شوند و آسیب‌های زیادی نیز از این طریق به اقتصاد کشور وارد می‌شود. موربانه‌ها از جمله گروه‌های جانوری هستند که گاه خسارات جبران‌ناپذیری به الوارها و چوب‌های ساختمانی وارد می‌کنند (Behr et al, 1972). موربانه‌ها به‌ویژه در مناطق گرمسیری به ساختمان‌ها و تأسیسات شهری و روستایی خسارت‌های قابل توجهی وارد می‌کنند. این خسارت از طریق تغذیه از چوب‌ها و ایف سلولزی به کار برده‌شده در ساختمان‌ها (مانند الوارها، کمدها، درها، دکوراسیون چوبی، کاغذ دیواری)، لباس، کتاب و هرگونه لوازم و وسایلی که در آن‌ها مواد سلولزی وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد. موربانه‌ها با از بین بردن تیرهای چوبی در سیستم انتقال برق و شبکه‌های مخابراتی اختلال ایجاد می‌کنند. موربانه‌ها هم‌چنین به انبارهای تسهیلات نظامی، موزه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و اتاق‌های بایگانی خسارت جبران‌ناپذیری وارد می‌آورند. در ایالات متحده موربانه زیرزمینی *Coptotermes formosanus* و *Shiraki* میلیون‌ها دلار خسارت در طی سال‌های متمادی وارد کرده است. سازه‌های چوبی و درختان زنده در نیواورلئان توسط این آفت خسارت دیده اند (غیورفر، ۱۳۸۴: ۱۳۲). در هندوستان موربانه‌های چوب‌خشک *Cryptotermesheimi* و *Heterotermesindicola* به ساختمان‌های شهری و روستایی صدمه وارد می‌آورند. در ایالات متحده موربانه‌های چوب خشک *Cryptotermes* و *Incisitermes* و موربانه‌های

چوب مرطوب *Heterotermes*^{۱۶} و *Reticulitermes* شدیداً به ساختمان‌ها صدمه وارد می‌آورند (Smith et al., 1972). تحقیقات انجام‌شده در خصوص دوام چوب‌ها در مقابل موربانه‌ها در شرایط میدانی در ایران بسیار محدود است. ولی بررسی دوام چوب‌ها در شرایط آزمایشگاهی (Laboratory test) دارای سابقه نسبتاً قابل قبولی است و عمدتاً مربوط به دوام چوبها در مقابل قارچ‌هاست.

پارساپژوه و همکاران (۱۳۷۵) با بررسی اثر دو ماده حفاظتی CAC (بی‌کرومات پتاسیم، اسیدکرومیک و سولفات مس) و CFK (بی‌کرومات پتاسیم، فلئورپتاسیم و سولفات مس) بر دوام چوب‌های راش^{۱۷}، ممرز^{۱۸} و صنوبر^{۱۹} با دو روش اشباع عمیق و غوطه‌وری در شرایط آب‌وهوایی شمال ایران (نوشهر)، به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی‌داری بین گونه‌های یادشده (راش و ممرز و صنوبر) از نظر دوام چوب‌ها پس از اشباع با روش‌های بالا وجود ندارد. رضانژاد و همکاران (۱۳۸۶) با بررسی اثر دو ماده سلکور^{۲۰} و کرئوزوت^{۲۱} بر دوام چوب درون بلندمازو در مقابل موربانه با روش اشباع‌شده به این نتیجه رسیدند که هیچ‌یک از نمونه‌های اشباع‌شده با سلکور پس از شش ماه و نمونه‌های اشباع‌شده با کرئوزوت پس از ۳۶ ماه استقرار در خاک در ایستگاه الباجی و نمونه‌های اشباع‌شده با سلکور و کرئوزوت پس از ۴۱ ماه در ایستگاه میش‌مست تخریب نشدند. در بررسی دیگری توسط همین محقق در سال ۱۳۸۵ مقاومت چوب درون اکالیپتوس^{۲۲} در مقابل خسارت موربانه‌ها در حالت‌های طبیعی و تیمار شده با سلکور و کرئوزوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خسارت موربانه‌ها بر روی نمونه‌های شاهد چوب درون اکالیپتوس پس از مدت ۹ سال به میزان حدود ۷۰ درصد بود و آثار پوسیدگی نرم^{۲۳} (Soft rot) بر روی همه نمونه‌ها مشاهده شد. نمونه‌های تیمار شده چوب درون با کرئوزوت و سلکور پس از مدت زمان ۶ سال سالم بود اما در سال هفتم خسارت موربانه‌ها بر روی این نمونه‌ها شروع شد که میزان تقریبی آن بر روی نمونه‌های تیمار شده چوب با ماده حفاظتی سلکور حدود ۲۰ درصد تعیین شد.

امیدبخش و همکاران دوام چوب‌های کهور^{۲۴}، گزشاهی^{۲۵}، کنار^{۲۶} و اوکالیپتوس را در برابر موریه‌ها شن *Psammotermes hybostoma*^{۲۷} بررسی کردند. آزمایش آنها نشان داد که چوب کهور از بین چهار گونه قوی‌ترین گونه است. هدف آنها استفاده از درختچه‌هایی برای تثبیت شن‌های روان در خوزستان بود که نسبت به خسارت موریه‌ها شن مقاوم بودند.

فعالیت تغذیه‌ای موریه‌ها بسته به تراکم‌شان، سختی چوب، رطوبت چوب، عصاره‌های چوب، چوب آسیب‌دیده توسط قارچ‌ها، نسبت سرباز، ترکیب طبقات، حرارت، و تنوع کلنی قرار می‌گیرد.

Morales-Ramos و Rojas و Carter و Smyth (1970a) اهمیت ترکیب چوب برای موریه‌ها زمانی که در تست‌های تغذیه‌ای انتخابی انجام می‌دادند را نشان داد که ترجیح غذایی موریه‌ها به گونه‌های چوب خاص می‌تواند به وسیله ترکیب چوبی پیشنهادشده به آنها تغییر کند. کارتر و اسمیت (Smyth & Carter, 1969) ترجیح غذایی R. virginicus را روی ۱۱۰ گونه چوب آمریکای شمالی آزمایش کردند و تحت آزمایش تست غذایی انتخابی فهمیدند که موریه‌ها در برخورد با تست غذایی، ۴ گونه چوب را ترجیح می‌دهند. این تحقیقات نشان می‌دهد که تست غذایی انتخابی مناسب‌ترین روش برای استفاده در تعیین ترجیح غذایی چوب برای موریه‌ها نسبت به آزمایش غیر انتخابی (برخورد-تغذیه) است. زیرا تحت روش آزمایشی برخورد-تغذیه موریه‌ها مجبور بودند از منابع غذایی موجود برای زنده ماندن استفاده کنند.

در بررسی دیگر توسط سو (Su) و همکاران در سال ۱۹۸۶ بر روی ۶ گونه چوب مورد استفاده تجاری در هاوایی نشان می‌دهد که چوب سرخ و چوب سدر دارای بیشترین مقاومت نسبت به دیگر گونه چوب‌ها در برابر موریه‌ها زیرزمینی فورموز^{۲۸} هستند یا به عبارت دیگر کمترین ترجیح چوب را در بین ۶ گونه چوب مورد بررسی داشتند و چوب‌های Pondersa Sparuce, Hemlock, و Douglas fir نسبت به چوب سرخ و سدر به طور چشم‌گیری مصرف شدند. به نظر

می‌رسد که هر دو گونه چوب سرخ و سدر غذای مناسبی برای موریه‌ها نبودند. همه (۱۰۰٪) موریه‌های تغذیه‌کننده از چوب سرخ در طی سه هفته و تقریباً ۵۰٪ موریه‌هایی که از سدر از همان دوره زمانی (سه هفته) تغذیه کرده بودند، مردند. البته این بررسی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

پنگ سون (Peng-Soon) و همکاران در سال ۲۰۰۴ در آزمایشی ترجیح غذایی ۱۵ گونه چوب مالزیایی در برابر گونه‌های موریه‌ها زیرزمینی از جمله گونه‌های *Macrotermes gilvus*، *Coptotermes curvignathus*، *Coptotermes gestroi*، *Microcerotermes crassus*، *Globitermes sulphureus* و *Macrotermes golvus* انجام دادند و آزمایش تغذیه نشان دادند که چوب Rubber در بین ۱۵ گونه چوب بیشترین ترجیح را داشته است. و میانگین کاهش توده نشان داد که ۵ گونه چوب مالزیایی *Pine rubber*، *Miatoh*، *Redmeru* و *Terentan* بیشترین گونه‌های چوبی بودند که کلنی آنها را ترجیح داده است.

در تحقیقی دیگر در سال ۱۹۹۶ توسط Tsunod مقاومت طبیعی چوب‌های گرمسیری ۲۹ مورد در برابر تخریب‌کنندگان زیستی ۳۰ مورد بررسی شد. ۴۱ گونه چوب گرمسیری (۳۰ گونه برزیلی و ۱۱ گونه غنایی) در برابر پوسیدگی قارچی و موریه‌های زیرزمینی منطقه مورد نظر و چوب‌خوارهای دریایی بررسی شدند. در بین الوارهای برزیلی ۲۳ گونه کمترین تحمل را در طی دوره آزمایش نسبت به موریه‌های زیرزمینی *Reticulitermes flavipes* و *Coptotermes formosanus* داشتند و به مغز چوب ۹ گونه دیگر خسارت کمی وارد شده بود. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بعضی از چوب‌های گرمسیری دارای مقاومت طبیعی در برابر حملات موریه‌ها بوده اند. به هر حال بدون شک بعضی از عصاره‌ها نقش مهمی برای مقاومت موریه‌ها به خوبی قارچ‌های مخرب بازی می‌کنند.

سلمان (Salman) و همکاران (۱۹۸۸) در مصر میزان مقاومت و پایداری طبیعی ۲۱ گونه متفاوت چوب را که مصرف ساختمانی داشتند در مقابل حمله موریه‌ها *Psammotermes hybostoma* مورد بررسی و مقایسه قرار

دادند. گونه‌های چوب مورد تحقیق بر اساس میانگین کاهش وزن هر الوار در طول یک ماه حمله مورخانه از نظر استعداد پذیرش مورخانه به ۵ گروه تقسیم شدند و در پایان معلوم شد گونه‌های کرت *Acasianilotica*^{۳۱}، گز *Tamarixnilotica*^{۳۲}، کنار *Ziziphusspina-christi*، زیتون *Oleaeuropaea*^{۳۳} گز شاهی *T. aphylla*^{۳۴} در مقابل حمله این مورخانه در گروه مقاوم‌ترین بوده‌اند. در تحقیقی دیگر در سودان که توسط Abushama و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، بیان کردند که ترکیبات فنلی و لیگنینی موجود در نمونه‌ها در میزان مقاومت طبیعی چوب‌ها نقش بسزایی دارد.

ایمامورا (Imamura) و همکاران (۱۹۸۵) نشان دادند که چوب‌هایی که روکش آنها با اسید انیدریک در حضور کاتالیزور استات تیمار شده بود در برابر حمله مورخانه‌ها مقاوم بودند. آنها نشان دادند که *Coptotermesformosanus* قادر به حمله به چوب تیمارشده با استیک انیدریک بود اما کاهش وزنی در چوب‌ها مشاهده نشد. اما گونه مورخانه *Reticulitermessperatus* به سختی قادر به هضم این چوب‌ها بود. مقاومت این چوب‌ها در برابر خسارت مورخانه را به ناتوانی پروتوزوئرها همزیست روده^{۳۳} در هضم آنها نسبت دادند.

موریس (Morris) و همکاران (۲۰۰۶) بیان می‌دارند که خسارت جدی مورخانه در کانادا توسط مورخانه زیرزمینی *Reticulitermesflavipes* صورت می‌گیرد که در محدوده سواحل و جزایر جنوبی در اونتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت می‌کنند. آنها بیان می‌دارند که چوب‌هایی که با بورات تیمار شده‌اند در مقابل حمله مورخانه از خود مقاومت نشان داده‌اند.

آرانگو (Arango) و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان دادند که کاج زرد جنوبی تیمارنشده بیشترین کاهش وزن را در برابر مورخانه *Reticulitermesflavipes* داشته است. آنها در این بررسی نشان دادند که به طور کلی در گونه‌های نرم چوب با وزن مخصوص بالاتر، مقاومت طبیعی بیشتری نسبت به تخریب مورخانه *Reticulitermesflavipes* دارند. گونه‌های الوار گرمسیری که به صورت گسترده‌ای در سراسر آمریکای

جنوبی و مرکزی پراکنده‌اند همانند سرو سفید^{۳۸} در برابر این گونه مورخانه دستخوش هیچ‌گونه کاهش وزنی نمی‌شوند. تاشی اوغلو (Tascioglu) و همکاران در سال ۲۰۱۳ پنج نوع ترکیبات چوبی مختلف تجاری شامل OSB، HWP، MDF و SWP را پس از تیمار با ACQ و CA در برخورد با مورخانه زیرزمینی و تخریب قارچی تحت شرایط حفاظت شده در جنوب ژاپن به مدت سه سال مورد آزمایش قرار دادند. هر دو عامل بیولوژیکی مورخانه زیرزمینی و قارچ به آنها خسارت وارد کردند. آسیب مورخانه زودتر وارد شد و شدت حملات آنها نسبت به تخریب قارچی شدیدتر بود. OSB و MDF در طی ۳۶ ماه برخورد با عوامل بیولوژیک آسیب‌رسان بالاترین مقاومت را نشان دادند. OSB، HWP و SWP کمترین مقاومت را نسبت به دیگر انواع ترکیبات چوبی دارند. تیمارهای ACQ و CA به طور قابل توجهی دوام ترکیبات چوبی را بهبود می‌بخشند. نتایج نشان داد که چوب‌های OSB، HWP و SWP تیمارنشده در مقایسه با زمانی که تیمار شده‌اند به ترتیب ۶۴/۴، ۴۷/۹ و ۲۲/۵ [درصد] کمتر کاهش وزن داشته و میزان تغذیه شدنشان کمتر است.

مورال (Morrall) در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی مقاومت سه گونه چوب بادوام طبیعی و یک بامبو استاندارد تولیدشده در برابر حملات مورخانه و قارچ را در آزمایشی نزدیک هیلو، سنجد. Merbau و Ipe هر دو به طور استثنایی در برابر حملات قارچ و مورخانه مقاوم بودند. در حالی که سرو زرد غربی نسبت به آسیب مقاومت کمتری داشت. بامبو نیز دارای دوام کمی بود و به طور مناسبی بعد از یک دوره ۳۲ ماهه مورد حمله مورخانه و قارچ قرار گرفت.

شرح تحقیق آزمایشگاهی و میدانی

در ابتدا گونه‌های چوب مورد مطالعه شامل چوب‌های گردو، چنار، زبان گنجشک (شورونه) و کاج را در قطعات ۲۵×۲۵×۳۰ برش داده برای تعیین وزن خالص قطعات، چوب بریده‌شده آن را به مدت ۲۴ ساعت داخل آون در دمای ۱۰۵±۳ قرار دادیم تا رطوبت اضافی آن خارج شود و سپس تمامی قطعات

خشک‌شده را وزن کرده و اعداد به‌دست‌آمده به تفکیک هر قطعه چوب یادداشت شدند. برای بررسی آزمایش ترجیح غذایی موربانه‌های زیرزمینی، مزرعه‌ای آزمایشی در محله چهارمنار، نزدیک بقعه سید شمس، مجاور حسینیه ملتکيه در نظر گرفته شد و برای اطمینان از حضور و فعالیت تغذیه‌ای موربانه‌ها در زمین مذکور ایستگاه‌های ردیاب نصب شد. بعد از اینکه ایستگاه مورد حمله قرار گرفت اقدام به جاگذاری تیمارهای اصلی در ایستگاه‌های نصب‌شده کردیم. قبل از نصب ایستگاه‌ها، منطقه مورد نظر را از وجود مواد

سلولزی پاکسازی کردیم. بدین منظور تمامی مواد سلولزی تا حد امکان از منطقه جمع‌آوری و سوزانده شد تا احتمال حمله موربانه به ایستگاه‌های نصب شده افزایش یابد. در زمین مورد آزمایش آثار آسیب موربانه بر روی مواد سلولزی موجود در زمین به خوبی مشهود است. به گونه‌ای در چوبی نصب‌شده بر روی دیواره آن را موربانه‌ها به‌شدت خورده‌اند. نکته قابل توجه در این زمین، الواری از چوب زبان گنجشک است که موربانه *Anacanthotermes vagans* به‌شدت آن را تغذیه کرده است. آثار به‌جامانده از تغذیه موربانه در این



تصویر ۲. حمله موربانه به چوب زبان گنجشک.
(عکس از: نگارنده).



تصویر ۱. گالری‌های تغذیه‌ای موربانه بر روی چوب چنار
(عکس از: نگارنده).



تصویر ۴. آسیب موربانه به چوب گردو
(عکس از: نگارنده).




تصویر ۳. آثار خسارت موربانه بر روی چوب چنار
(عکس از: نگارنده).

جدول ۳. تعداد ایستگاه‌های فعال مربوط به هر یک از چوب‌ها (مأخذ: نگارندگان).

نوع چوب	1391/01/31	1391/2/31	1391/3/31	1391/4/31	1391/5/31	1391/6/31
<i>Platanus</i>	3	5	5	7	7	7
<i>Juglandis</i>	3	5	5	6	7	7
<i>Fraxinus</i>	4	1	2	3	4	5
<i>Pinus</i>	0	0	0	0	0	0

نمودار ۱. نمودار مقایسه‌ای ایستگاه‌های فعال در هر بازدید (مأخذ: نگارندگان).




۱ تا ۴). بعد از کارگذاری قطعات چوب، بازدیدهایی هر یک‌ماه یک‌بار صورت گرفت و در طی این بازدیدها حمله موربانه به ایستگاه‌ها بررسی شد. هر کدام از ایستگاه‌ها که مورد تغذیه موربانه قرار گرفتند یادداشت شدند (جدول ۳، نمودار ۱).

از طرف دیگر می‌توان میزان ارجحیت موربانه نسبت به تغذیه از گونه‌های مختلف چوب را توسط تعداد ایستگاه‌های مورد حمله، بررسی کرد که در این تحقیق با توجه به

زمین مربوط به موربانه *Anacanthotermes vagans* از خانواده *Hodotermitidae* است. برای نصب ایستگاه‌های ردیاب لوله‌های پلیکا ۶ متری با قطر ۱۱ سانتی‌متر انتخاب کرده و آن‌ها را به اندازه‌های ۳۰ سانتی‌متری بریدیم. سپس چاله‌هایی به عمق ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر حفر کرده و لوله‌های بریده شده را داخل آن جاگذاری کردیم. بعد از نصب تمامی ایستگاه‌ها، قطعات چوب را در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت ۴ تیمار در ۸ تکرار در داخل آن قرار دادیم (تصویر

نمودار ۲. نمودار مقایسه‌ای کاهش وزن چوب‌ها در آزمون دانکن (مأخذ: نگارندگان).



زیادی با بقیه چوب‌های به‌کاررفته در این آزمایش دارد. در گروه دوم چوب زبان گنجشک قرار می‌گیرد که دارای تفاوت معنی‌داری با چوب‌های گروه اول یعنی چنار و گردو است (سطح b) و کاهش وزن کمتری در اثر تغذیه موریانه نسبت گروه اول دارد. در گروه سوم چوب کاج قرار دارند که هیچ‌گونه کاهش وزنی در اثر تغذیه موریانه در آن صورت نگرفته است (سطح c) (نمودار ۲).

این بررسی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، گواه این است گونه‌های مختلف چوب حساسیت‌های مختلفی نسبت به موریانه دارند. به طوری که دیده می‌شود چوب چنار و گردو با بیشترین کاهش درصد وزنی بیشترین حساسیت را نسبت به تغذیه موریانه دارند. اما در ایستگاه‌های حاوی چوب کاج هیچ‌گونه گالری تغذیه‌ای در روی تیمار مورد نظر مشاهده نشد. بنابراین در شرایط آزمایشگاه و تحت آزمایش برخورد-تغذیه نیز ممکن است هیچ‌گونه تغذیه‌ای از چوب کاج (کاجی که در منطقه یزد روییده است) مشاهده نشود.

هدف از این آزمایش میدانی بررسی مقاومت چوب‌هایی است که به نوعی در بناهای تاریخی استفاده می‌شوند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد برخلاف نظر عوام که چوب زبان

آماربرداری‌های ماهانه می‌توان آن را به طور دقیق بررسی کرد. زمانی که ما آماربرداری‌های آزمایش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم در حالت کلی نتیجه را به ما معنی‌دار اعلام می‌کند اما از این تجزیه نمی‌توان معین کرد که اختلاف بین کدام‌یک از تیمارها معنی‌دار است بنابراین برای پاسخ‌گویی به این پرسش آزمون‌های مقایسه‌ی میانگین یا آزمون‌های معنی را به انجام رساندیم. در این بررسی ما آزمون کمترین اختلاف معنی‌دار (LSD) و آزمون دانکن را انجام دادیم اما نتایج را بر اساس آزمون دانکن در سطح ۰/۱٪ تجزیه و تحلیل کرده و آن را مبنای آزمایش خود قرار دادیم.

بحث و نتیجه‌گیری

زمانی که آمار را در سطح $\alpha = 0.01$ آزمون دانکن انجام دادیم نتایج زیر به دست می‌آید:

چوب چنار و گردو بر اساس مقایسه در یک گروه قرار گرفته و با هم دارای تفاوت معنی‌داری نیستند (سطح a) اما با بقیه تیمارها تفاوت معنی‌داری دارند که نشان‌دهنده این موضوع است که درصد کاهش وزنی که در اثر تغذیه موریانه از چوب چنار و گردو پدید آمده دارای تفاوت‌های

هستند (Robinson, 2005: 297).

14. Colony

15. Rot

۱۶. موریه‌های چوب مرطوب (Dampwood termites): موریه‌های چوب مرطوب لانه‌های بزرگ مرکزی ندارند و در قالب گروه‌های کوچک مستقل در داخل شبکه‌ای از گالری‌ها زندگی می‌کنند (گیورفر و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۰۷).

۱۷. درخت راش (Fagusorientalis): درختانی خزان‌کننده، بدون خار، برگ‌ها متناوب، دو ردیفی و ساده به ارتفاع ۵۰ متر است. این درخت از تیره Fagaceae است (مظفریان، ۱۳۸۳: ۲۷۵).

۱۸. درخت ممرز (Carpinusbetulus): درختی به ارتفاع ۲۵ متر با پوست خاکستری، تنه رگه‌دار فشرده. این درخت از تیره Corylaceae است (مظفریان، ۱۳۸۳: ۲۰۰).

۱۹. درخت صنوبر (Populuscanadensis): درختی مرتفع با شاخه‌های گسترده. این درخت از تیره Salicaceae است (مظفریان، ۱۳۸۳: ۸۱۷).

۱۸. درخت بلند مازو (Quercuscastaneifolia): درختی مرتفع به بلندی تا ۵۰ متر، با پوست شیاردار خاکستری تیره. این درخت از تیره Fagaceae است (مظفریان، ۱۳۸۳: ۲۸۱).

20. Selcore

21. Creosote

۲۲. اوکالیپتوس (Eucalyptus sp): درختان، درختچه‌ها یا درختانی کوتاه‌قد با پوست صاف، رشته‌ای، نخی یا شطرنجی با برگ‌های چندشکلی. این درخت از تیره Myrtaceae است.

23. Soft rot

۲۴. کهور

۲۵. گز شاهی (Tamarixaphylla): درخت یا درختچه‌ای است بلند با پوست قهوه‌ای مایل به قرمز تا خاکستری. این گونه از تیره گز یا Tamaricaceae است.

۲۶. کنسار (Ziziphus miller): درخت یا درختچه‌ای است با جوانه‌های زمستانه کوچک با فلس‌های خارجی دوتایی یا چند تایی کم. این گونه از تیره Rhamnaceae است.

27. Sand termite

28. Formosan subterranean termite

29. Wood tropical

30. Biodeterioration

31. Symbiotic protozoa

۳۲. کرت (صمغ عربی) (Acacia nilotica): گونه‌ای بسیار متنوع. درختی به ارتفاع ۱۲-۱۸ متر، با فرم رویشی متنوع، پوست تنه زبر، شیاردار (شکاف‌دار). این درخت از تیره Mimosaaceae است. ۳۳. زیتون (Oleauropea): درخت یا درختچه‌ای راست،

گنجشک (شورونه) را نسبت به موریه مقاوم می‌دانند، این چوب در شرایط آزمایشی فیلد مورد تغذیه موریه قرار گرفته است اما چوب کاجی که در منطقه یزد با توجه به اقلیم گرم و خشک حاکم بر منطقه روییده است در شرایط فیلد مورد تغذیه موریه قرار نگرفته است. چوب چنار و گردو به شدت مورد تغذیه موریه قرار گرفته اند.

پی‌نوشت‌ها

1. Insects

2. Termites

3. Woodboring beetles

4. Fungi

5. Bacteria

۶. موریه‌های زیرزمینی (Subterranean termite): موریه‌های از نظر اکولوژیکی به سه دسته قابل تقسیم هستند. ۱. موریه‌های چوب مرطوب، ۲. موریه‌های چوب خشک، ۳. موریه‌های زیرزمینی (گیورفر و همکاران، ۱۳۷۷: ۳۷). موریه‌هایی که در ایران زیست می‌کنند عمدتاً از نوع زیرزمینی هستند و قابل توجه است که ۸۰ درصد خسارت اقتصادی موریه‌ها در جهان مربوط به این گروه است (صفار و همکاران، ۱۳۸۸: ۲).

۷. سوسک چوب‌خوار (Wood boring beetles): سوسک‌های چوب‌خوار بعد از موریه مخرب‌ترین حشرات در مواجهه با چوب در بناها هستند. میزان خسارتی که سوسک‌های چوب‌خوار به وجود می‌آورند به عوامل زیادی از قبیل نوع چوب (چوب سخت یا چوب نرم) رطوبت چوب، شرایط زیست محیطی و محل هجوم بستگی دارد (پورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۸).

۸. مورچه نجار (Carpenter Ant): گروهی از مورچه‌ها هستند که به چوب‌های ساختمانی خسارت وارد می‌آورند و اصطلاحاً به آن‌ها مورچه‌های نجار می‌گویند. این مورچه‌ها به طور عمده شامل گونه‌های جنس Camponotus هستند (گیورفر و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۱).

۹. زنبور نجار (Carpenter Bees): زنبورهای نجار حشراتی نسبتاً بزرگ هستند. طول بدن آن‌ها ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر است و بسیار به زنبورهای درشت شباهت دارند (گیورفر و همکاران، ۱۳۸۷: ۳۸).

10. Book lice

11. Feeding galleries

12. Shelter tubes

۱۳. موریه‌های چوب خشک (Drywood termites): لانه‌های موریه‌های چوب‌خشک در تماس با خاک نیست و آن‌ها برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای کلنی به رطوبت چوب وابسته

of Environmental Science, Policy and Management, University of California.

- Morales-Ramos, J. A and M. G. Rojas. (2001). Nutritional ecology of the Formosan subterranean termite (Isoptera: Rhinotermitidae): I. Feeding response to commercial wood species. *J. Econ. Entomol.* (in press).
- Ngee, P. S & Tashiro, A & Yoshimura, T & Jaal, Z & Lee, C.Y. (2004). Wood preference of selected Malaysian subterranean termites (Isoptera: Rhinotermitidae, Termitidae). *Sociobiology* Vol. 43, No 3.
- Peters, B. C & Fitzgerald, C. G. (1998). *Subterranean-termite Baiting system*. Timber Research and Development Advisory Council (TRADAE) Australia.
- Robinson, W. H. (2005). *urban insects and arachnids. A handbook of entomology*. Cambridge University press.
- Salman, A. G & Morsy, M. A & Sayed, A. A. (1988). "Resistance of some egyptian timbers to the attack of the sand termite *Psammotermes hybostoma* Des". in *Material und Organismen*. 23(1):3136-.
- Smith, V. K & Beal, R. H & Johnston, HR. (1972). "Twenty seven years of termites control tests". in *Pest control*, 40 (5): 28, 42, 44.
- Smythe, R. V & Carter, F. L. (1969). "Feeding Responses to Sound Wood by *Coptotermes formosanus*, *Reticulitermes flavipes*, and *R. virginicus* (Isoptera: Rhinotermitidae)". in *Ann. Ent. Soc.*, 63 (3): 841-847-.
- Smythe, R. V. & Carter, F. L. (1970a). "Feeding responses to sound wood by *Coptotermes formosanus*, *Reticulitermes flavipes*, and *R. virginicus* (Isoptera: Rhinotermitidae)". in *Ann. Entomol. Soc. Am.* 63: 841 - 846.
- Su, N. Y. & Tamashiro, M. (1986). "Wood-consumption rate and survival of the Formosan subterranean termite (Isoptera: Rhinotermitidae) when fed one of six woods used commercially in Hawaii". in *Journal proceeding, Hawaiian entomological society*. Vol. 26.
- Tascioglu, C. Yshimura, T & Tsunoda, K. (2013). "Biological decay and termite resistance of post-

همیشه سبز، به ارتفاع ۱۰-۲۰ متر، اغلب پرشاخه و منشعب. این درخت از تیره Oleaceae است.

منابع

- امیدبخش، مرتضی و بهزاد حبیب‌پور و ابراهیم سلیمان‌نژاد. (پاییز ۱۳۸۲). «بررسی مقاومت درختان اراضی شنی خوزستان به موربانه». در مجله پژوهش و سازندگی، ش ۶۰، ص ۴۴-۵۱.
- رضانژاد، علی و حبیب‌اله عرب‌تبار فیروزجایی. (۱۳۸۶). «بررسی دوام چوب بلند مازو در برابر موربانه‌ها». در دو فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد ۲۲ ش ۱، ص ۶۲-۷۱.
- غیورفر، رحیم و مرتضی اسماعیلی و حسن رحیمی (۱۳۷۷). ایمن‌سازی ساختمان‌ها در مقابل موربانه‌ها. تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، صفحه: ۳۵-۱۵.
- مظفریان، ولی‌الله. (۱۳۷۹). فلور استان یزد. تهران: موسسه انتشارات یزد.
- ویلکینسون ژ. گ. (۱۳۷۵). حفاظت صنعتی چوب. ترجمه داوود پارسا پزوه و مهدی فائزی پور و حمیدرضا تقی‌یاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- Arango, Rachel, A. & Green, F & Hintz, K & Lebow, P. K & Miller, R. B. (2006). *Natural durability of tropical and native woods against termite damage by reticulitermes flavipes. International Biodeterioration & Biodegradation*. Available in: www.elsevier.com/locate/lbiod.
- Behr, E. A & Wilson, L. F. (1972). Influence of wood hardness on feeding by the eastern subterranean termite, *Reticulitermes flavipes*, *Ann. Entomol. Soc. Amer.* 63 (2): 457-460-.
- Harris, W. V. (1971). *Termites, their recognition and control*. Longman Group Limited, London, 186PP.
- Harris, A. S. (1984). Alaska-cedar (*Chamaecyparis nootkatensis* (D. Don) Spach). *An American Wood*; FS-224. US Department of Agriculture, Forest Service, Washington, DC, USA.
- Imamura, Y. (2001). Anti-insect performance of wood and wood-based materials. pp. 108 - 111. In: Japan Wood Preserving Association ed. Wood Preservation. *Japan Wood Preserving Association*, Tokyo, Japan (in Japanese).
- Lewis, V. B. (1998). *Alternative control strategies for termites*. Division of Insect Biology, Department

- Tsunoda, K. (1990). "The natural resistance of tropical woods against biodeterioration". in *Wood Research*, no.77, pp.1827-

trated wood-based composites under protected above-ground conditions: Apreliminary study after 36 months exposure". In *Journal Composite biodegradation, Bioresources*, no. 8(1), pp.833-843.